

# 伸銅品(JIS製品)種類名称および化学成分表

種類	名称	旧記号	形状				化学成分 (%)											その他の規定		
			板	条	棒	線	管	Cu	Pb	Fe	Sn	Zn	Al	As	Be	Mn	Ni		Si	P
C1011	電子管用無酸素銅	EOFCu××	○	○	○	○	○	99.99以上	≦0.001	-	-	≦0.0001	-	-	-	-	Bi≦0.001 Cd≦0.0001	Hg≦0.0001 Or≦0.001	≦0.0003	S≦0.0018 Te≦0.001 Se≦0.001
C1020	無酸素銅	OFCu××	○	○	○	○	○	99.96以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1100	タフピッチ銅 1種 印刷用銅 11種	Tcu×1 Cupp11	○	○	○	○	○	99.90以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1201	りん脱酸銅 1A種	Dcu×1A	○	○	○	○	○	99.90以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004以上 0.015未満	-
C1220	りん脱酸銅 1B種	Dcu×1B	○	○	○	○	○	99.90以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015~ 0.040	-
C1221	りん脱酸銅 2種	Dcu×2	○	○				(99.8) 99.75以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004~ 0.040	-
C1565	高強度銅	-						99.90以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020~ 0.040	0.040≧Co≦0.055
C1401	印刷用銅 12種	Cupp12	○					99.30以上	-	-	-	-	-	-	-	0.10~0.20	-	-	-	-

注 ×の記号 板:P、条:R、引抜棒:BD、押出棒:BE、線:W、管:T

出典元:「伸銅品データブック(第2版)」日本伸銅協会